

# Materiálový list

GM3

1.1.2006

## RÝHOVANÁ PRYŽOVÁ PODLAHOVINA

Základní parametry	Výrobní požadavek	Výrobní tolerance	Hodnota; Norma
Barva	černá	(požadavek)	
Specifická hmotnost	1,45 gm <sup>3</sup>		
Měrná hmotnost	4 Kg / bm		
Tvrdość	70 Shore A	+ - 5% ( při 20°C)	
Tažnosť	100%		
Pevnosť	40 Kg / cm <sup>2</sup> (4Mpa)		
Teplotní odolnosť	-25 až + 70°C		

Objednací kód: GM3-003/120-70171

Výrobní formáty	Výrobní požadavek	Výrobní tolerance	Norma; Ozn.
Tloušťka (výška) max.	3 mm	+ 0,4 mm – 0,2mm	DIN 7715
Šíře formátu	1200 mm	+ - 50 mm	
Výrobní délka (standard)	10.000 mm	+ - 10%	
Prodejní jednotka	m <sup>2</sup>		GM3

Náčrt výrobního profilu:

Směr rýhování: kolmý na průřez nákresu, podélný s výrobní délkou.

